

Грунтовка ФЛ-03К* (гр.нт ФЛ 03К) ГОСТ 9109-81/эмаль УР-7101 Назначение: Грунтов



Луцьк, Україна

Грунтовка ФЛ-03К* (гр.нт ФЛ 03К) ГОСТ 9109-81/эмаль УР-7101

Назначение:

Грунтовка ФЛ-03К предназначается для грунтования поверхностей из черных металлов, медных и титановых сплавов, а также деревянных поверхностей. Устойчивы к изменению температуры от -60 до +1000С.

Свойства:

Грунтовка ФЛ 03К является хорошей адгезия к металлу, твердость, атмосферостойкость, стойкость к действию слабых кислот, щелочей, растворов солей, бензостойкостью, пожароопасны, токсичны.

Состав:

Грунтовка ФЛ 03К ГОСТ 9109-81 состоит из суспензии пигментов и наполнителей в лаке на основе синтетических фенолформальдегидных смол, модифицированным растительными маслами с добавлением растворителей.

Цвет:

Красно-коричневый

Физико-механические свойства:

Характеристики Значения

Массовая доля нелетучих веществ, %

61+3

Степень перетира, мкм, не более

40

Условная вязкость при температуре 20+0.5оС по вискозиметру ВЗ-246(4) или ВЗ-4, с, не менее

40

Удельное объемное электрическое сопротивление при рабочей вязкости, Ом ×м (для нанесения распылителем в электрополе)

1 ×10⁵ – 1 ×10⁶

Диэлектрическая проницаемость при рабочей вязкости (для нанесения распылителем в электрополе)

6-10

Степень разбавления растворителем %, не более

25

После высыхания пленка должна быть

ровной, однородной, матовой или полуматовой или полуглянцевой

Время высыхания, не более:

- до степени 3 при (20+2)оС

- до степени 4 при (105+5)оС

8 час

35 мин

Цвет пленки

коричневый

Эластичность при изгибе, мм, не более

1
Стойкость к статическому воздействию 3%-го раствора NaCl при (20+2)оС, ч, не менее

24

Стойкость к статическому воздействию индустриального масла при (20+2)оС, не менее

72

Способность шлифоваться

окрытие при шлифовании должно образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку

Прочность при ударе на приборе типа У-1, см, не менее

50

Твердость по маятниковому прибору, у.е., не менее

- после высыхания при (20+2)оС типа М-3

- типа ТМЛ (маятник А)

0.36

0.20

После высыхания при (105+5)оС

- типа М-3

- типа ТМЛ (маятник А)

0.50

0.30

Рекомендации по применению:

Грунтовки наносят на поверхность методом распыления, окутанием или кистью. (допускается ФЛ-03К наносить методом струйного облива). Перед применением в грунтовки вводят сиккатив НФ-1 или ЖК-1 в количестве не более 4% от массы грунтовки. Применяют грунтовки с вязкостью не менее 100 по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм (или ВЗ-4) при температуре (20+0.5)о С. Для грунтования стальных поверхностей в системе покрытия с эмалями ХВ-124, ХВ-110, ХВ-16, МС-17 с режимом сушки при (20+2)о С допускается применять грунтовку ФЛ-02К без сиккатива с добавкой по спец. технологии.

Разбавление:

До рабочей вязкости грунтовки ФЛ 03К разбавляют сольвентом, ксилолом или смесью одного из них с уайт-спиритом (нефрасом) по массе 1:1. Для окраски распылением в электрополе грунтовки разбавляют разбавителем РЭ-4В.

Хранение:

Срок хранения грунтовки ФЛ-03К - 6 месяцев со дня изготовления.

Стандарт:

ГОСТ 9109-81

Изготовление продукции – через 3-4 дня после оплаты.

Заказ эмали ЭП-574 от 20кг

Отправка перевозчиками.

Отдел сбыта: (044) 3832-482; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73–Елена Владимировна

Price: Договірна

Тип оголошення:
Продам, продаж, продаю

Торг: --

Владимировна Елена

0443832482